

# TILE ADHESIVE UNIVERSAL

## Beskrivning av produkt

Cementbaserad fästmassa med god vidhäftningsförmåga för montering av keramiska plattor på alla fasta underlag, där risken för spänningar är större. Godkänd för keramiska våtrumskonstruktioner enligt BBV:s branschregler 07:1 i kombination med Bostik Tätskiktssystem.

## Användningsområden

För montering av keramiska material på väggar och golv inom och utomhus. Fix Universal är lämplig till golvvärme. Kan användas på varierande typer av fasta och rena underlag med RF (relativ fuktighet) under 85%, t ex betong, puts och gipsskivor, där risken för spänningar är större. I våtutrymme skall normalt alltid Bostik Tätskiktssystem.

Vid användning på andra underlag, kontakta Bostik AB.

## Arbetsbeskrivning

### Underlag

Se till att underlaget är fast, torrt och rent och minst +5°C.

### Primer

Underlaget skall normalt alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000. Vid läggning av keramiska material i våtutrymmen skall alltid Bostik Tätskiktssystem användas.

### Blandning

Till 15 kg pulver tillsätts ca 4,5 liter vatten.

Blandningen utförs med vispörsedd bormaskin till en klumpfri och trögflytande massa.

Vänta 2-3 minuter och rör om igen.

Använd vatten +5 till +20°C. Använd ej varmvatten, vilket kan medföra snabb uttorkning.

Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20°C.

### Applicering

Fördela massa för cirka 5 minuters

plattsättning och jämna med en tandad

spackel. På golv som utsätts för hög belastning läggs massa på både underlag och platta.

Utomhus är det viktigt att fästmassan täcker hela plattans baksida. Applicera vid behov fästmassa på både underlaget och på plattan. Pressa fast plattorna. Kontrollera regelbundet fästmassans övervätning genom att lossa en platta.

Avlägsna fästmassa som trängt upp till mer än halva fogdjupet.

Blandad massa bör förbrukas inom ca 2 timmar.

## Miljö och hälsa

Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

## Teknisk data

Bindemedel

Specialcement

Ballast

Natursand, max 0,5 mm

Skiktjocklek

6-15 mm

Användningstid

ca 20 minuter vid +18°C

Förbrukas inom

ca 2 timmar vid +18°C

Fogbar efter

Golv: ca 24 timmar

.

Vägg: ca 4 timmar

Gångbar efter

ca 24 timmar om temperaturen under temperaturen under torktiden är minst +18°C

Åtgång

Se separat tabell

Rengöring av verktyg

Omedelbart med vatten

Lagring

ca 12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning

## Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tfn: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42-19 50 21

A company of TOTAL

[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

## Disclaimer

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.